Dane aktualne na dzień: 31-01-2026 18:21

Link do produktu: https://obm.com.pl/paraloid-b72-100-g-br00002-p-3840.html

PARALOID B72 100 G – BR00002

Cena brutto	**34,49 zł**
Cena netto	**28,04 zł**
Czas wysyłki	**48h lub szybciej**
Numer katalogowy	**AR-BR00002**

Opis produktu

Paraloid B-72 jest żywicą do zabezpieczania przedmiotów przed niszczącymi czynnikami atmosferycznymi (kopolimer metakrylanu etylu i akrylanu metylu), a także do konsolidacji i impregnacji zniszczonego przez owady drewna. Cechą najistotniejszą jest bardzo duża odporność na działanie światła (nie żółknie), wody, wodnych roztworów kwasów, zasad i soli oraz mikroorganizmów. Jest to jeden z najlepszych materiałów syntetycznych stosowanych w konserwacji zabytków. Roztwory Praloidu B-72 stosuje się do utrwalania pudrujących się malowideł ściennych, wzmacniania tynków, drewna i materiałów kamiennych. Mieszanina Paraloidu i różnego rodzaju wypełniacza jest doskonałym wypełniaczem ubytków w drewnie, kamieniu i ceramice.Do konsolidacji drewna stosuje się roztwór 10-15%, rozpuszczalny w acetonie, toluenie lub nitro.
Nie rozuszcza się w benzynie lakowej.

Malowidła ścienne i tynki – Do konsolidacji malowideł ściennych, farb mineralnych i wapiennych, wzmocnienia tynków itp. zaleca się maks. 5% roztwór w toluen/izopropanolu.
Obrazy – Do utwardzenia i konsolidacji podłoża i kolorowej warstwy na płótnie lub na drewnie zaleca się 5-10% roztwór toluenu lub toluenu/izopropanolu. Spękania mogą być ponownie przyciśnięte przy pomocy nagrzewającej szpachli. Jako fiksatywa podstawowa może być PARALOID B72 naniesiony pędzlem w postaci 10% roztworu w toluen/ksylenu. Końcową warstwę nanosi się w takim samym stężeniu przy pomocy pistoletu natryskowego. Podczas natrysku w wysokich temperaturach należy dodać 10% Shellsol A lub PM Cellosolve.
Drewno – do konsolidacji zaleca się 5-10% roztwory w toluenie. Dla dłuższej i głębszej penetracji możliwy jest roztwór w toluen/ksylenie.
Szkło i ceramika – stosuje się szybkoschnący 10% roztwór w acetonie lub aceton/alkoholu. Poszczególne części należy najpierw nasycić 10% roztworem, a następnie trawić 20-40% roztworem.
Opakowania: 100 g i 1 kg