Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 18:40

Link do produktu: https://obm.com.pl/szelak-bielony-indyjski-naturalny-1kg-ms00005-p-5483.html



SZELAK BIELONY INDYJSKI NATURALNY 1KG – MS00005

Cena brutto	**304,49 zł**
Cena netto	**247,55 zł**
Czas wysyłki	**48h lub szybciej**
Numer katalogowy	**AR-MS00005**
Kod EAN	**2010000001875**

Opis produktu

Dane techniczne

Nazwa: Szelak naturalny indyjski – Bielony (odwoskowiony, odżywiczony)
Postać: Płatki / granulki (suche)
Pojemność: 1 kg
Kolor roztworu: Lekko słomkowy – praktycznie bezbarwny
Rozpuszczalnik: Spirytus etylowy 96–99% (czysty)
Zastosowanie: Politurowanie mebli, renowacja i konserwacja drewna, pozłotnictwo, izolacja podłoża
Polecany gatunek drewna: Jasne drewna – buk, klon, jesion, dąb, sosna, drewno bejcowane
Rodzaj powłoki: Wysoki połysk i półmat
Pochodzenie: Indie

Opis

Szelak bielony to najjaśniejszy wariant naturalnej indyjskiej żywicy szelakowej – odwoskowiony, odżywiczony i wybielony do postaci płatków o bardzo jasnym, niemal białym zabarwieniu, które po rozpuszczeniu w czystym spirytusie dają politurę o lekko słomkowym, praktycznie neutralnym tonie. Dzięki tej właściwości szelak bielony jest jedynym wariantem, który nie zmienia wizualnie koloru jasnych drewien – klonu, buku, jesionu, dębu jasnego czy drewna bejcowanego na zimne odcienie – chroniąc je i wykańczając bez narzucania własnej barwy.

Szelak bielony znajduje szerokie zastosowanie nie tylko w politurze meblarskiej, ale również w pozłotnictwie – jako izolacyjna warstwa podkładowa przed nałożeniem bolusa i złota na pulment lub jako końcowy werniks ochronny nad złoceniami i posrebrzeniami. Jego zdolność do tworzenia cienkich, gładkich, szczelnych warstw izolacyjnych bez żółknięcia czyni go niezastąpionym w pracach, gdzie kolor podłoża i powłoki musi pozostać przewidywalny i neutralny.

Przygotowanie politury ze szelaku bielonego jest identyczne jak dla innych wariantów: płatki wsypuje się do szczelnego słoja, zalewa czystym spirytusem 96–99% w proporcji ok. 100–130 g szelaku na 1 litr spirytusu, odstawia na 24 godziny w ciepłe miejsce, mieszając kilkakrotnie, a następnie przesącza przez tkaninę. Gotowa politura o stężeniu 10–13% jest od razu gotowa do aplikacji metodą tamponową lub pędzlem.

Politurowanie tamponowe polega na nakładaniu wielu cienkich warstw politury tamponem z czystej bawełny owiniętym szmatką lnianą, prowadzonym ruchami ósemkowymi z lekkim, stopniowo malejącym naciskiem. Pierwsze warstwy gruntują i wypełniają pory drewna, kolejne nabudowują powłokę do wymaganego połysku i głębi. Szelak bielony daje powłokę równie twardą i trwałą jak warianty barwne, z tą różnicą, że nie zmienia tonu drewna – idealny tam, gdzie liczy się naturalność.

Opakowanie 1 kg to format ekonomiczny dla pracowni stolarskich, zakładów renowacji mebli zabytkowych, lutników i pozłotników prowadzących regularne prace wymagające dużych ilości politury. Z 1 kg szelaku bielonego rozpuszczonego w ok. 8 litrach spirytusu (stężenie 12%) można wypolitorować wiele metrów kwadratowych powierzchni meblarskiej – ekonomicznie i w najwyższym możliwym standardzie jakości powłoki. Szelak jest w pełni odwracalny – powłokę można w każdej chwili zmyć tym samym spirytusem.